

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	per ricopertura: 24 ore
	RESA PRATICA	30-60 m² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto e della diluizione del prodotto
	DILUIZIONE In volume	aggiungere da 4 a 6 l di acqua potabile per litro di prodotto in funzione dell'assorbimento del supporto
	ATTREZZI	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie interne in genere (intonaci, mattoni, cemento, ecc.).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i supporti devono essere sani e coerenti, privi di efflorescenze saline, muffe o di macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno quattro settimane.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Isolante per interni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa e sostanze atte a rallentare la formazione di muffe
RESIDUO SECCO	25,3 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,02 ± 0,02 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

È molto importante regolare la diluizione in funzione del grado di assorbimento del supporto allo scopo di impregnare la superficie ed evitare che si formi una pellicola lucida, con possibili conseguenze negative sull'ancoraggio delle mani successive.

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Non applicare ad una temperatura inferiore ai 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 0 - Gennaio 2017

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it